

# US 35

9809

451xx

## Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

### Tækniupplýsingar yfir efni:

Vöru-númer	Stofn	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	Þurrrefni	Eðlis-þyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
45100	00-bas	Polymeri-serað olía	ca. 23 sek	ca. 46	0,97	ca. 35	Terpintína	2.b
45101	01-hvítt			ca. 49	1,07			
45103	03-hvítt			ca. 45	1,00			
45126	YX-26			ca. 45	1,01			
45185	GX-85			ca. 45	1,01			

### Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
451xx 10 ltr		66211 0-2 ltr	Sprautun 23 sek	

### Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Þússanlegt	ca. 5 klst	ca. 2 klst				ca 110 gr/m <sup>2</sup>
Stafnanlegt	ca. 16 klst	ca. 4 klst				

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stígið með eðlilegum hætti.