

IL 615

9812

Vatnsbaserað NC-lakk
46100, 46106

IL 615 er vatnsbaserað glært lakk hannað til notkunar í iðnaði, m.a. í línulökkun á húsgögnum sem nota á innandyra. Lakkið hefur góða vætunareiginleika sem gefur djúpa og tæra áferð, jafnvel á dökkbæsaðan við.

Nota má IL 615 bæði sem grunn og topplakk.

Þegar vatnsbaserað lökk eru þurrkuð er alltaf mjög mikilvægt að hafa góð loftskipti í þurrkklefa.

Við iðnaðarlökkun, þar sem lakkið er þurrkað við hátt hitastig, ber að gæta þess að hitastig yfirborðs hafi fallið niður fyrir 30° áður en staffað er.

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vörunúmer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	Þurrefni	Eðlisþyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
46100 46106		Alkyd NC	ca. 20"	ca. 35% af þyngd	ca.1,05	20-25	Vatn metoxi- propylacetat- butylether	

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
IL 615		Vatn	Sprautun 15-20 sek Sprautun airless 15-20 sek	

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Þússanlegt	ca.1 klst	ca. 20 mín	ca. 15 mín		120-150 sek	ca 80 gr/m ²
Stafnanlegt	ca. 3 klst	ca. 1 klst	ca. 30 mín			

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stígið með eðlilegum hætti.