Aqua Allround 25

9803

46116

Aqua Allround 25 er vatnsbaserað glært lakk hannað til notkunar í aðnaðarframleiðslu, á húsgögnum sem nota á innan dyra. Það má nota í hvers kyns viðartegundir og jafnvel má nota það í rafdrægnissprautun (electrostatic).

Nota má Aqua Allround 25 bæði sem grunn og topplakk.

Þegar vatnsbaseruð lökk eru þurrkuð er alltaf mjög mikilvægt að hafa góð loftskipti í þurrkklefa.

Við viðarlökkun, þar sem lakkið er þurrkað við hátt hitastig, ber að gæta þess að hitastig yfirborðs hafi fallið niður fyrir 30° áður en staflað er.

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vöru-númer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	þurrefni	Eðlis-þyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
46116		Copolymer-þykkni	ca. 35"	ca. 36% af þyngd	ca.1,07	ca.20	Vatn Propylengly-colbutylether	

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
Aqua ELS 20		Vatn	Sprautun 25-40 sek Sprautun airless 25-60 sek	

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Pússanlegt	ca. 30 mín	ca. 20 mín	ca. 15 mín		120-150 sek	ca 110 gr/m²
Stafnanlegt	ca. 3 klst	ca. 1 klst	ca. 20 mín			

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stígið með eðlilegum hætti.

Akzo Nobel Industrial Coatings AB, S-205 17 Malmö. Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32
Innflytjandi: Hegas efh Smiðjuvegur 1, 200 Kópavogur. Sími: 567-0010 Fax 5670032
Aðeins til iðnaðarnota. Upplýsingarnar eru aðeins ráðgefandi en ekki lagalega bindandi. Við áskiljum okkur rétt til að breyta upplýsingum án fyrirvara.
For industrial use only. The information is advisory and not legally binding. Our general sales terms are valid. We reserve the right to change the information without previous notice