TX 200 01 HVÍTUR 47211

TX 200 01 Hvítt er sýruhert lakk með lítið formaldehýðútstreymi sem er hannað fyrir notkun í iðnaði á húsgögn sem nota á innandyra.

Þeir grunnar sem notaðir eru undir TX 200 eru einkum, Tix Primer (54112) og Plasticolor grunnur (522-1400)

Ef mikla fyllingu þarf í efnið sem sprauta á, er notað sparsl.

9405

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vöru-númer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	þurrefni	Eðlis-þyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
47211	Hvítur	Alkyd / Amino	140-150 sec DIN Cup 4 @ 23 °C	61% af vikt	1,27 kg/l	40%	n-butyl acetate	Mjög eldfimt

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
47211 TX200 01 10 ltr	52822 Herðir 822 1 ltr	62112 Þynnir 112 1-3 ltr	25-30 sec DIN cup	24 tímar

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Stafnanlegt	ca. 10 klst	ca. 2 klst	30 mín	15 mín	120-180 sek	ca 110 gr/m²

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stígið með eðlilegum hætti.

Akzo Nobel Industrial Coatings AB, S-205 17 Malmö. Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32
Innflytjandi: Hegas efh Smiðjuvegur 1, 200 Kópavogur. Sími: 567-0010 Fax 5670032
Aðeins til iðnaðarnota. Upplýsingarnar eru aðeins ráðgefandi en ekki lagalega bindandi. Við áskiljum okkur rétt til að breyta upplýsingum án fyrirvara.
For industrial use only. The information is advisory and not legally binding. Our general sales terms are valid. We reserve the right to change the information without previous notice