IL 127 52127

9304

IL 127 er sýruhert, hálfmatt, glært lakk, hannað fyrir notkun í iðnaði á húsgögnum sem nota á innandyra.

Minna en 1% af þeim leysiefnum sem IL-127 inniheldur eftir blöndun (IL-127/herðir/þynnir) eru lífræn leysiefni.

ATHUGASEMD: Sýruhert lökk geta valdið roðnun á t.d. beyki og rauðvið. Lakk sem hefur verið blandað skal ávallt geymt í upphaflegum umbúðum eða öðrum sýruheldum umbúðum.

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vöru-númer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	þurrefni	Eðlis-þyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
52127	glær	Alkyð og amínóresín	90-100 sek	ca. 41%	0,95	Ca 20%	Tulen	Eldfimt

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun við 20°
IL-127 10 ltr	52822 1 ltr	62112 0-3 ltr	Sprautun 15-30 sek Teppavél 25-40 sek	72 tímar

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Pússanlegt	90 mín	1 klst	20 mín	-	120-180”	ca 110 gr/m²
Stafnanlegt	4-8 klst	90 mín	20-30 mín	-		

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stígið með eðlilegum hætti.

Akzo Nobel Industrial Coatings AB, S-205 17 Malmö. Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32
Innflytjandi: Hegas efh Smiðjuvegur 1, 200 Kópavogur. Sími: 567-0010 Fax 5670032
Aðeins til iðnaðarnota. Upplýsingarnar eru aðeins ráðgefandi en ekki lagalega bindandi. Við áskiljum okkur rétt til að breyta upplýsingum án fyrirvara.
For industrial use only. The information is advisory and not legally binding. Our general sales terms are valid. We reserve the right to change the information without previous notice