

Plastofix RF96 GI30

52156

2050-005301

Plastofix RF96 er glært, hálfmatt, fyllingamikið sýruhert lakk sem er fljótþornandi og gefur sterka yfirborðsfilmu. Lakkið er hannað fyrir notkun í iðnaði á húsgögnum sem nota á innandyra.

Plastofix RF96 er með hátt þurrefnis innihald og er því mjög fyllingamikið, vilji menn að lakkið fylli ekki eins mikið má þynna það allt upp í 60%.

Plastofix stenst E1 mengunarstaðalinn

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vörunúmer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	þurrefni	Eðlisþyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
52156 2050-005301	Glært	Alkyð amíno/ Nítrosellulósa	100-100 sek	50% eftir vikt	1,01	Ca 30	n-butyl acetate	Mjög eldfimt

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
52156 Plastofix RF96 10 ltr	52822 Herðir 822 1 ltr	62112 Þynnir 112 1-6 ltr	18-30 sek DIN4	48 tímar

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	50°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Rykfrítt	ca. 15 mín	ca. 8 mín		Ca. 8 mín		Max 3x120 gr/m ² Blaut filma
Þússanlegt	ca. 120 mín	ca. 25 mín		Ca. 10 mín	80 sek	
Staflnanlegt	ca. 240 mín	ca. 35 mín		Ca. 15 mín	120 sek	

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stigið með eðlilegum hætti.