IL-190 52189

0201

Glært, háglansandi, fyllingarmikið og vætandi sýruhert lakk. IL-190 hentar á flestar viðartegundir, sérstaklega vel á dökkar viðitegundir til að fá meiri dýpt.

Minna en 1% af þeim leysiefnum sem eru í IL-190 eftir blöndun eru lífræn leysiefni.

Einnig henntar IL-190 mjög vel til að auka glans á öðrum IL lökkum.

ATHUGASEMD: Sýruhert lökk geta valdið roðnun á t.d. beyki og rauðvið. Lakk sem hefur verið blandað skal ávallt geymt í upphaflegum umbúðum eða öðrum sýruheldum umbúðum.

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vöru-númer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	þurrefni	Eðlis-þyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
52189	Glær	Alkyð- og aminoharts	50	61% af vigt	1	90	Butylacetat Metoxipropylacetat	Mjög eldfimt

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
52189 10 ltr	52822 1 ltr	62112 1-2 ltr	25-30 sek	1 dagur

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Pússanlegt	ca. 4 klst	ca. 2 klst	1 klst	30 mín		ca 110 gr/m²
Stafnanlegt	ca. 3 klst	ca. 40 mín	15 mín		180-240 sek	

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stígið með eðlilegum hætti.

Akzo Nobel Industrial Coatings AB, S-205 17 Malmö. Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32
Innflytjandi: Hegas efh Smiðjuvegur 1, 200 Kópavogur. Sími: 567-0010 Fax 5670032
Aðeins til iðnaðarnota. Upplýsingarnar eru aðeins ráðgefandi en ekki lagalega bindandi. Við áskiljum okkur rétt til að breyta upplýsingum án fyrirvara.
For industrial use only. The information is advisory and not legally binding. Our general sales terms are valid. We reserve the right to change the information without previous notice