

IL 20

52520

9304

IL 20 er einþátta sýruhert lakk hannað til notkunar í iðnaði á húsgögnum sem nota á innandyra.

Minna en 1% af þeim leysiefnum sem IL-20 inniheldur eftir blöndun IL-20/þynnir) eru lífræn leysiefni.

ATHUGASEMD: Sýruhert lökk geta valdið roðnum á t.d. beyki og rauðvið. Lakk sem hefur verið blandað skal ávallt geymt í upphaflegum umbúðum eða öðrum sýruheldum umbúðum.

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vörunúmer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	þurrefni	Eðlisþyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
52520		Alkyð og amínórsín	100-110 sek	ca. 28% af þyngd	ca. 0,94	20	Bútýlasetat Ethanol	Mjög eldfimt

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
52520 10 ltr		62259 3-5 ltr	Hefðbundin sprautun 25-30 sek Airless sprautun 25-40 sek Teppavél 25-40 sek	Notist innan 6 mán

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Þússanlegt	2-3 klst	ca. 30 mín	ca. 20 mín		60-120	ca 110 gr/m ²
Stafnanlegt	ca. 4 klst	ca. 40 mín	ca. 20 mín			

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stígið með eðlilegum hætti.