Proff 355

9802 **Svart, glans 20**
53132

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vöru-númer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	þurrefni	Eðlis-þyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
53132	Svart	Alkyð aminoharts	ca. 95 sek	ca. 54%	ca. 1,08	ca. 20	Butylacetat Etanol	

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
53132 10 ltr	52822 1 ltr	62112 0-5-2 ltr 62110 0,5-5 ltr	Sprautun 25-30 sek Teppavél 25-40 sek	ca. 48 tímar

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Stafnanlegt	ca. 10 mín	ca. 2 klst	ca. 35 mín	10-15 mín	120-180”	ca 110 gr/m²

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stígið með eðlilegum hætti.

Akzo Nobel Industrial Coatings AB, S-205 17 Malmö. Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32
Innflytjandi: Hegas efh Smiðjuvegur 1, 200 Kópavogur. Sími: 567-0010 Fax 5670032
Aðeins til iðnaðarnota. Upplýsingarnar eru aðeins ráðgefandi en ekki lagalega bindandi. Við áskiljum okkur rétt til að breyta upplýsingum án fyrirvara.
For industrial use only. The information is advisory and not legally binding. Our general sales terms are valid. We reserve the right to change the information without previous notice