

Träff 480

9701

53480

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vöru-númer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	Þurrefni	Eðlis-þyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
53480	Hvít	Alkyð aminoharts	ca. 160 sek	ca. 74%	ca. 1,26	ca. 80	Butylacetat Isobutanol	

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
53480 10 ltr	52822 1 ltr	62259 0,5-1,5 ltr	Sprautun 20-25 sek Teppavél 25-35 sek	24 tímar

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Stafnanlegt	ca. 24 klst	ca. 4 klst	ca. 74 mín	ca. 20-25 mín	180-240"	ca 110 gr/m ²

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stigið með eðlilegum hætti.