Traff 450 53440/50

9108

Traff 450 er sýruhert hálfmatt lakk sem er hannað fyrir notkun í iðnaði á húsgögn sem nota á innandyra.

Þeir grunnar sem notaðir eru undir Traff 450 er einkum IP 200 (54115) eða lita lausan grunn (Plasticolor).

Ef mikla fyllingu þarf í efnið sem sprauta á, er notað sparsl.

Minna en 1% af þeim leysiefnum sem Traff 450 inniheldur eftir blöndun (Traff 450/herðir/þynnir) eru líufræn leysiefni.

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Vörulýsing:

Vöru-númer	Lítur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	þurrefni	Eðlis-þyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
53440 53450	0502-Y Hvítt	Meðhöndlað alkýð og amínóresín	ca. 165 sek	ca. 77% af þyngd	ca. 1,31 ca. 1,31	35-40	Bútýlasetat Bútanol	Eldfimt

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
Traff 450 10 ltr.	52822 1 ltr	62112 0,5-2 ltr	Hefðbundin sprautun 25-30 sek lökkun í teppavél 25-40 sek	ca. 24 tímar

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Stafnanlegt	16 klst	2,5 klst	45 mín	15 mín	120-180 sek	ca 110 gr/m²

Akzo Nobel Industrial Coatings AB, S-205 17 Malmö. Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32
Innflytjandi: Hegas efh Smiðjuvegur 1, 200 Kópavogur. Sími: 567-0010 Fax 5670032
Aðeins til iðnaðarnota. Upplýsingarnar eru aðeins ráðgefandi en ekki lagalega bindandi. Við áskiljum okkur rétt til að breyta upplýsingum án fyrirvara.
For industrial use only. The information is advisory and not legally binding. Our general sales terms are valid. We reserve the right to change the information without previous notice