

IP 200 SH-Grunnur hvítur

54115

9812

SH-Grunnur 54115 er sýruhertur grunnur aðlagður til samræmis við umhverfissjónarmið, sem þekur vel og gott er að þússa, hannaður fyrir notkun í iðnaði á húsgögn sem nota á innandyra. SH-Grunnur er hlaupkenndur ("thixotropískur") sem gefur möguleika á að hlaða þykku lagi af honum án þess að hann renni til.

SH-Grunnur er mjög hentugur til að fylla MDF plötur.

SH-Grunnur er venjulega lakkaður yfir með Proff eða Traff efnum, en einnig má lakka yfir hann með ýmsum öðrum lökkum t.d. cellulósaefnum.

Fyrir húsgögn og búnað sem nota á í umhverfi með miklum raka, mælum við með US-Grunni sem undirefni.

Minna en 1% af þeim leysiefnum sem SH-Grunnurinn inniheldur eftir blöndun (grunnur/herðir/þynnir) eru lífræn leysiefni.

SH-Grunnur er undir E1 viðmiðunarmörkum hvað varðar formaldehýð. Þetta þýðir að Miljett grunnur, notaður á þann hátt sem við mælum með, gefur frá sér mjög lítið formaldehýð (að hámarki 0,12 mg á hvern rúmmetra af lofti).

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Vörulýsing:

Vörunúmer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	Þurrefni	Eðlisþyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
54115	Hvít	Meðhöndluð alkýð og amínóresín	ca. 55 sek með herði	ca. 63% af þyngd.	ca. 1,28	Matt	Ethanol Bútýlasetat	Eldfimt

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
54115 10 ltr	52822 1,5 ltr	62112 0,5-2 ltr	Hefðbundin sprautun 22-28 sek Airless sprautun 25-40 sek Lökkun í teppavél 25-40 sek	ca. 3 dagar

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Þússanlegt	ca. 2 klst	ca. 1 klst	ca. 15 mín	ca. 10 mín	120-150 sek	ca 120 gr/m ²
Stafnanlegt	ca. 6 klst	ca. 2 klst	ca. 20 mín	ca. 15 mín	120-150 sek	

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stigið með eðlilegum hætti.

Akzo Nobel Industrial Coatings AB, S-205 17 Malmö. Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32

Innflytjandi: Hegas ehf Smiðjuvegur 1, 200 Kópavogur. Sími: 567-0010 Fax 5670032

Aðeins til iðnaðarnota. Upplýsingarnar eru aðeins ráðgefandi en ekki lagalega bindandi. Við áskiljum okkur rétt til að breyta upplýsingum án fyrirvara.

For industrial use only. The information is advisory and not legally binding. Our general sales terms are valid. We reserve the right to change the information without previous notice