# Plasticolor grunnur 58973

Plasticolor grunnur er RF er fljótþornandi sýruhertur grunnur, gegnsær með góðum pússunareiginleikum.

Plasticolor grunninum má sprauta á flötinn, bera á með vals eða keyra í teppavél. Mjög góðir þurrkunareiginleikar efnisins gera það að verkum að hægt er að nota það í framleiðslulínum sem hafa takmarkaðan þusskunarmöguleika.

Prófanir framkvæmdar af Dönsku Iðntæknistofnunni í Kaupmannahöfn, sýna að efnið uppfyllir kröfur E1 staðalsins um litla formaldehýðsútgufun.

### Notkunnarsvið:

Plasticolor grunnur RF er notaður til að grunna gegnheilan við, krossvið, spónaplötur, MDF o.fl. fyrir húsgögn til nota innandyra.

Plasticolor grunnur RF má tóna með þeim lit sem sprauta á ofan á allt að 20% eða litapöstu I-tinter allt að 5%.

## Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

## Tækniupplýsingar yfir efni:

| Vöru-númer | Litur | Bindiefni | Sigmál fyrir blöndun | þurrefni | Eðlis-þyngd | Glans | Leysiefni | Eldfimi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58973 | litlaus | | | Ca. 57% eftir vigt. | ca.1,17 | Matt | Butylacetat Xylen | Eldfimt |

## Blöndunarhlutföll:

| Efni | Herðir | Þynnir | Sigmál við notkun | Líftími eftir blöndun |
|---|---|---|---|---|
| 58973<br>10 ltr | 52822<br>1 ltr | 62112<br>0-3 ltr | Hefðbundin sprautun 20-30sek/DIN 4/20°c<br>Airless sprautun 20-30 sek/DIN 4/20°C<br>Teppavél 25-40 sek/DIN 4/20°C | 3 dagar<br>við 20°C |

## Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

| Hitastig | 20°C | 50°C | 60°C | 80°C | IRM | Magn á flöt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snertiþurrt | 10 mín. | 6 mín | | 2 mín | | Hámark 2x110 gr/m² blaut filma. |
| Pússanlegt | 1,5 klst | 10 mín | | 6 mín | | |
| Stafnanlegt | 3 klst | 20 mín | | 10 mín | | |

Tölur yfir þornun eru miðaðar við að 100gr. séu á fermetra, mælt þegar lakkið er blautt. Óráðlegt er að stafla stykkjum saman þegar hitastig yfirborðs er yfir 30°C.

Akzo Nobel Industrial Coatings AB, S-205 17 Malmö. Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32
**Innflytjandi: Hegas efh Smiðjuvegur 1, 200 Kópavogur. Sími: 567-0010 Fax 5670032**
Aðeins til iðnaðarnota. Upplýsingarnar eru aðeins ráðgefandi en ekki lagalega bindandi. Við áskiljum okkur rétt til að breyta upplýsingum án fyrirvara.
For industrial use only. The information is advisory and not legally binding. Our general sales terms are valid. We reserve the right to change the information without previous notice