US-Grund

9701 **61651**

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vöru-númer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	þurrefni	Eðlis-þyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
61651	Hvítt		ca. 23 sek	ca. 60%	ca. 1,46	matt	Butylacetat Xylen	

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
61651 12 ltr	55916 5 ltr	62163	ca. 23 sek	ca. 8 tímar

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	40°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Pússanlegt	ca. 16 klst	4-5 klst				ca 110 gr/m²
Stafnanlegt	ca. 16 klst	4-5 klst				

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stígið með eðlilegum hætti.

Akzo Nobel Industrial Coatings AB, S-205 17 Malmö. Tel. +46 40 35 50 00 Fax +46 40 35 51 32
Innflytjandi: Hegas efh Smiðjuvegur 1, 200 Kópavogur. Sími: 567-0010 Fax 5670032
Aðeins til iðnaðarnota. Upplýsingarnar eru aðeins ráðgefandi en ekki lagalega bindandi. Við áskiljum okkur rétt til að breyta upplýsingum án fyrirvara.
For industrial use only. The information is advisory and not legally binding. Our general sales terms are valid. We reserve the right to change the information without previous notice