

AB-lakk

58862

AB-lakk er fljótþornandi, sýruhert glært lakk.
 AB-lakk hentar vel í nútíma lakklinur, með forhitun og eftirfarandi hitaþurrkun og IRM þurrkun: Nýttist einnig vel í handsprautun.

AB-lakk er jafnvel fallið til sprautunar og lökkunar í teppavélum.

AB-lakk notast til yfirborðsmeðferðar á húsgögnum, innréttingar og við þar sem þörf er sérstaklega slitsterku yfirborði.

AB-lakk hentar á allar viðartegundir. Lakkfilman hefur þann sérstaka eiginleika að gulna ekki þrátt fyrir að verða fyrir mikilli ljósvirkni. Lakkið hentar því sérstaklega vel á ljósar viðartegundir sem ekki mega litast.

Öryggisupplýsingar: Sjá öryggisblöð

Tækniupplýsingar yfir efni:

Vörunúmer	Litur	Bindiefni	Sigmál fyrir blöndun	þurrefni	Eðlisþyngd	Glans	Leysiefni	Eldfimi
58862	Glært	Alkyð og aminoharts	60-70	ca. 32% af vigt	ca. 0,93	25	Etanol Butylacetat	Eldfimt

Blöndunarhlutföll:

Efni	Herðir	Þynnir	Sigmál við notkun	Líftími eftir blöndun
IP-200 10 ltr	52822 0,5 ltr	62112 1-3 ltr	Hefðbundin sprautun 18-25 sek(DIN 4/20°C) Airless sprautun 20-30 sek(DIN 4/20°C) Teppavél 35-40 sek(DIN 4/20°C)	3 dagar við 23°C

Þurrktími:

ATH: Hitastig má ekki fara niður fyrir 18°C

Hitastig	20°C	50°C	60°C	80°C	IRM	Magn á flöt
Þússanlegt	2 klst	15 mín	8 mín			ca 110 gr/m ²
Stafnanlegt	4 klst	25 mín	6 mín			

Þurrktími sá er hér er nefndur er háður því að aðstæður bjóði upp á að loftskipti séu næg til þess að uppleysir geti stigið með eðlilegum hætti.