



HEGAS ehf.
Smíðjuveggi 1, 200 Kópavogi
Sími: 567-0010 Fax: 567-0032
Netfang: hegast@hegas.is
Vefvang: www.hegas.is

TÆKNIUPPLÝSINGAR FYRIR 3339 Rakahelt PVC lím



3339 er rakahelt lím til líminga á gluggum, hurðum, veggklæðningum og öðrum hlutum þar sem raki kemur við sögu. Uppfyllir skilyrði D3 um rakapol.

Gerð: Polývínyl acetat	Áburður: Með tenntum spaða, pensli, rúllu, handskammtara eða límvalsi.
Afhendingarform: Flijótandi	Rakaheldni: Rakapolið stenst EN204 D3.
Litur: Hvítt	Geymslutími: 6 mánuðir í lokuðum brúsa við 20° C. Límið myndar stundum lag efst í fótunni sem samanstendur af loft-hlöðnu lími. Þetta hefur ekki áhrif á gæði líminga.
Eðlisþyngd: 1080 kg/m ³	Hitastig: Límið má ekki geyma við hitastig lægra en 0°C né hærra 30°C.
pH gildi: 3	
Uppleysir: Vatn	

Notkunarleiðbeiningar:	Cascol 3339 litar ekki viðinn. Samt sem áður skal athuga að járn með lituðum sýrum í sumum viðartegundum, t.d. eik, valdið aflitun. Til að koma í veg fyrir áhættu mælum við með prófunum.
Hitastig við límingu:	Frá 10°C til 70°C
Rakastig:	Rakastig viðarins ætti að vera 5-14%, helst á bilinu 7-10%.
Magn líms:	Magn líms á fletinum fer eftir hvað á að líma og þarf að skoðast í hverju tilfelli fyrir sig. Með því að bera á annan flötinn er eðlilegt magn 60-200 gr/m ² . Ef límdar eru harðar og olíukenndar viðartegundir skal efnið vera nýheflað og límið borið á báða fleti.
Biðtími líms:	Opinn biðtími er að hámarki 4 mín við 20° C. Lokaður biðtími er að hámarki 7 mín við 20° C.
Spennutími:	Fura á furu (yfirborðslíming): 2 - 5 mín við 20° C. Líming á öðrum viðartegundum; mismunandi hitastig, aðstæður og spenna gera að verkum að ákvarða þarf spennutímamann sértaklega í hverju tilfelli fyrir sig.
Spennuþrýstingur:	0,1 - 1,0 MPa. nákvæmlega heflað efni með nægri snertu skilar bestum árangri. (0,1 Mpa = 1 kg/cm ²).
Öryggi og heilsa:	Vinsamlegast athugið öryggisupplýsingablað.